

مقارنة الطلاءات

الحماية واللمعان والنعومة الانزلاقية وسهولة الاستخدام على مقياس من 1 إلى 10، إضافةً إلى زاوية التلامس ومدة الحماية ومعدل الاستهلاك. قارن ضمن السطح الواحد — فلكلٍ من الطلاء والزجاج والجنوط مهام مختلفة.

الطلاء	الحماية	اللمعان	النعومة الانزلاقية	مجال الاستخدام	زاوية التلامس	مضاد للكهرباء الساكنة	مدة الحماية
طلاءات طاردة للماء لهيكل السيارة من العناية السريعة إلى الحماية الاحترافية للهيكل.							
MEGA QUICK 2-3 ml/m ²	1	4	2	8	103°	—	شهر واحد
7H+ 1-2 ml/m ²	5	3	8	5	115°	—	6 أشهر
MEGA 8 1-2 ml/m ²	10	5	8	5	118°	—	حتى 12 شهرًا
MEGA 10 1-2 ml/m ²	—	—	—	—	82°	—	24 شهرًا / 96 غسلة
طبقات الأساس وأنظمة الطبقات تعمل طبقات الأساس تحت طبقة علوية — من منتج واحد إلى نظام متكامل من الطبقات.							
9H+ 1-2 ml/m ²	8	6	6	6	78°	—	12-18 شهرًا مع طبقة علوية
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12 شهرًا
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15 شهرًا
زاوية التلامس لنظام الطبقات هي زاوية الطبقة العلوية: فالطبقة العليا هي التي توفر خاصية طرد الماء.							
الأفلام. لأفلام PPF وأغلفة الفينيل.							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	نعم	6-8 أشهر
الزجاج طارد للمطر للزجاج والمصابيح الأمامية.							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118.5°	—	6-9 أشهر
الجلد والأقمشة والجنوط أسطح أخرى — تُقارن ضمن فئتها الخاصة.							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	نعم	حتى 6 أشهر
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	حتى 3-4 أشهر
MEGA RIMS	10	8	9	8	118.5°	—	حتى 12 شهرًا

الحماية، 10-1	زاوية التلامس	اللمعان والنعومة الانزلاقية	مجال الاستخدام	مدة الحماية
تقييم نسبي ضمن مجموعة منتجات KRYTEX للسطح نفسه (المنتج الأطول دوامًا = 10)، وليس نسبة مئوية للحماية.	خاصية طرد الماء: كلما كبرت الزاوية، أصبحت القطرة أكثر استدارة وانزلقت بسهولة أكبر. قارن على السطح نفسه.	مدى ما يضيفه الطلاء إلى اللمعان وإلى ملمس السطح الناعم الانزلاقي.	مدى سهولة استخدام المنتج وتسامحه مع أخطاء التطبيق.	وفقًا لفريق التقنيين في KRYTEX، عند الالتزام بالتعليمات وبرنامج العناية. بالنسبة لطبقات الأساس — كنظام مع طبقة علوية.