

PERBANDINGAN SALUTAN

Perlindungan, kilauan, kelicinan dan kemudahan penggunaan pada skala 1–10, serta sudut sentuhan, ketahanan dan kadar penggunaan. Bandingkan dalam permukaan yang sama — cat, kaca dan rim mempunyai fungsi yang berbeza.

SALUTAN	PERLINDUNGAN	KILAUAN	KELICINAN	KEGUNAAN	SUDUT SENTUHAN	ANTISTATIK	KETAHANAN
SALUTAN HIDROFOBIK UNTUK CAT Daripada penjagaan pantas hingga perlindungan badan kereta profesional.							
MEGA QUICK 2–3 ml/m ²	1	4	2	8	103°	—	1 bulan
7H+ 1–2 ml/m ²	5	3	8	5	115°	—	6 bulan
MEGA 8 1–2 ml/m ²	10	5	8	5	118°	—	sehingga 12 bulan
MEGA 10 1–2 ml/m ²	—	—	—	—	82°	—	24 bulan / 96 cucian
LAPISAN ASAS DAN SISTEM LAPISAN Lapisan asas berfungsi di bawah lapisan atas — daripada satu produk hingga sistem berlapis.							
9H+ 1–2 ml/m ²	8	6	6	6	78°	—	12–18 bulan dengan lapisan atas
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12 bulan
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15 bulan
Sudut sentuhan sesuatu sistem lapisan ialah sudut sentuhan lapisan atasnya: lapisan teratas yang memberikan sifat hidrofobik.							
FILEM Untuk PPF dan balutan vinil.							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	ya	6–8 bulan
KACA Penghalau hujan untuk kaca dan lampu hadapan.							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118.5°	—	6–9 bulan
KULIT, TEKSTIL DAN RIM Permukaan lain — dibandingkan dalam kategori masing-masing.							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	ya	sehingga 6 bulan
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	sehingga 3–4 bulan
MEGA RIMS	10	8	9	8	118.5°	—	sehingga 12 bulan

Perlindungan, 1–10

Skor relatif dalam rangkaian KRYTEX bagi permukaan yang sama (produk paling tahan lama = 10), bukan peratusan perlindungan.

Sudut sentuhan

Hidrofobisiti: semakin besar sudut, semakin bulat titisan air dan semakin mudah ia tergelincir. Bandingkan pada permukaan yang sama.

Kilauan dan kelicinan

Sejauh mana salutan menambah kilauan dan rasa licin pada permukaan.

Kegunaan

Sejauh mana produk mudah disapu dan toleran terhadap kesilapan.

Ketahanan

Menurut ahli teknologi KRYTEX, apabila arahan dan rutin penjagaan dipatuhi. Bagi lapisan asas — sebagai sistem bersama lapisan atas.