

СРАВНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Оценки защиты, блеска, гладкости и удобства нанесения по шкале 1–10, краевой угол, срок службы и расход. Сравнивайте внутри одной поверхности — у кузова, стекла и дисков свои задачи.

ПОКРЫТИЕ	ЗАЩИТА	БЛЕСК	ГЛАДКОСТЬ	НАНЕСЕНИЕ	КРАЕВОЙ УГОЛ	АНТИСТАТИК	СРОК СЛУЖБЫ
ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛКП От быстрого ухода до профессиональной защиты кузова.							
MEGA QUICK 2–3 мл/м²	1	4	2	8	103°	—	1 мес.
7H+ 1–2 мл/м²	5	3	8	5	115°	—	6 мес.
MEGA 8 1–2 мл/м²	10	5	8	5	118°	—	до 12 мес.
MEGA 10 1–2 мл/м²	—	—	—	—	82°	—	24 мес. / 96 моек
ФУНДАМЕНТ И МНОГОСЛОЙНАЯ ЗАЩИТА Фундаментальные составы работают под закрывающим слоем — от одного состава к системе слоёв.							
9H+ 1–2 мл/м²	8	6	6	6	78°	—	12–18 мес. с закрывающим составом
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12 мес.
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15 мес.
<i>У системы слоёв краевой угол — закрывающего состава: гидрофобность даёт верхний слой.</i>							
ПЛЁНКИ Для полиуретановых и виниловых плёнок.							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	есть	6–8 мес.
СТЕКЛО Антидождь для стёкол и фар.							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118,5°	—	6–9 мес.
КОЖА, ТЕКСТИЛЬ И ДИСКИ Дополнительные поверхности — характеристики внутри своих категорий.							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	есть	до 6 мес.
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	до 3–4 мес.
MEGA RIMS	10	8	9	8	118,5°	—	до 12 мес.

Защита, 1–10 Относительная оценка внутри линейки KRYTEX для одной поверхности (самый долговечный состав = 10), а не процент защиты.	Краевой угол Гидрофобность: чем больше угол, тем круглее капля и тем легче она скатывается. Сопоставлять — на одной поверхности.	Блеск и гладкость Насколько покрытие усиливает блеск и гладкость поверхности.	Нанесение Насколько технологично и удобно наносится состав.	Срок службы По данным технологов KRYTEX при соблюдении инструкции и ухода. У фундаментальных составов — в системе с закрывающим слоем.
---	--	---	---	--