

JÄMFÖRELSE AV COATINGAR

Skydd, glans, glatthet och hur lätt produkten är att applicera på en skala 1–10, samt kontaktvinkel, hållbarhet och åtgång. Jämför inom samma yta — lack, glas och fälgar har olika uppgifter.

COATING	SKYDD	GLANS	GLATTHET	APPLICERING	KONTAKTVINKEL	ANTISTATISK	HÅLLBARHET
VATTENAVVISANDE COATINGAR FÖR LACK Från snabbvård till professionellt karosskydd.							
MEGA QUICK 2–3 ml/m²	1	4	2	8	103°	—	1 månad
7H+ 1–2 ml/m²	5	3	8	5	115°	—	6 månader
MEGA 8 1–2 ml/m²	10	5	8	5	118°	—	upp till 12 månader
MEGA 10 1–2 ml/m²	—	—	—	—	82°	—	24 månader / 96 tvättar
BASSKIKT OCH SKIKTSYSTEM Basskikt används under ett toppskikt — från en enskild produkt till ett helt skiktsystem.							
9H+ 1–2 ml/m²	8	6	6	6	78°	—	12–18 månader med toppskikt
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12 månader
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15 månader
Ett skiktsystems kontaktvinkel är toppskiktets; det är det översta skiktet som ger den vattenavvisande effekten.							
FILM För PPF och vinylfolie.							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	ja	6–8 månader
GLAS Regnavisare för rutor och strålkastare.							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118.5°	—	6–9 månader
LÄDER, TEXTIL OCH FÄLGAR Övriga ytor — jämförda inom sin egen kategori.							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	ja	upp till 6 månader
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	upp till 3–4 månader
MEGA RIMS	10	8	9	8	118.5°	—	upp till 12 månader

Skydd, 1–10 Ett relativt betyg inom KRYTEX-sortimentet för samma yta (den mest hållbara produkten = 10), inte en procentandel skydd.	Kontaktvinkel Vattenavvisning: ju större vinkel, desto rundare droppe och desto lättare rullar den av. Jämför på samma yta.	Glans och glatthet Hur mycket coatingen ökar glansen och ytans glatta känsla.	Applicering Hur lätt och förlåtande produkten är att applicera.	Hållbarhet Enligt KRYTEX:s teknologer, när anvisningarna och skötselrutinerna följs. För basskikt — som system med toppskikt.
--	---	---	---	---