

KRYTEX 9H+

طبقة أساس سيراميكية لهيكل السيارة

يكفي لـ: ≈ 3-2 سيارات

العبوة: 50 ml

طبقة سيراميكية أساسية تعمق اللون، وتمنح الطلاء «صلابة» إضافية، وتحسّن التصاق الطبقة العلوية ومدة بقائها. تُعطى دائمًا بـ KRYTEX 7H+ أو KRYTEX MEGA 8.

الخصائص الرئيسية

- يزيد «صلابة» الطلاء.
- تعمق اللون.
- يحمي الطلاء من البهتان.
- يحسّن التصاق الطبقات العلوية ومدة بقائها.
- حماية لمدة 12-18 شهرًا مع طبقة علوية.
- يقوّي الطبقة العليا من الطلاء بنسبة 3-15%.
- يطيل عمر الطبقة الطاردة للماء حتى الضعف.
- يقلل احتمال تقشّر الطلاء.
- يقلل خطر تكوّن الصدأ وانتشاره.
- يقلل خطر التلف الناتج عن كيماويات المغاسل الرديئة والعمالة غير المؤهلة.

المواصفات

الصلابة (Mohs / Shore)	93 / 3.5	زاوية التلامس	78°
مقاومة الأحماض/القلويات	pH 1-12	مدة الحماية (مع الطبقة العلوية)	12-18 شهرًا
مقاومة المذيبات	المذيبات الأليفاتية والعطرية	سماعة الطبقة	40-80 nm
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (UV)	10-400 nm	معدل الاستهلاك	1-2 ml/m ²
الحجم	50 ml	مجال الاستخدام	طلاء الهيكل
يكفي لـ	≈ 3-2 سيارات	عدد الطبقات الموصى به	طبقة أساس + طبقة علوية (7H+ / MEGA 8)
		مدة التصلّب قبل التسليم	≤ 8 ساعات

طريقة الاستخدام

- 01 غسيل على مرحلتين؛ أزل القار وبقع الزيت وجزيئات الحديد، ثم عالج الطلاء بالطين الصناعي لإزالة الملوثات المتبقية.
- 02 قم بتلميع الطلاء.
- 03 أزل الدهون جيدًا باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 04 ضع 10-15 قطرة على أداة التطبيق ووزّعها على أجزاء بمقاس 50×50×40 cm بنمط متقاطع؛ وأضف 3-5 قطرات أثناء العمل.
- 05 عند ظهور بريق بألوان قوس قزح (كبقعة الزيت) بعد 10-30 ثانية، لمّع حتى يظهر البريق بقطعة مايكروفايبر نظيفة وجافة.
- 06 انتظر 40 دقيقة على الأقل (دون حد أقصى) قبل وضع طبقة 9H+ أخرى أو الطبقة العلوية (7H+ / MEGA 8).
- 07 غطّه دائمًا بطبقة علوية (KRYTEX 7H+ أو KRYTEX MEGA 8). مدة التصلّب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.
- 08 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، ثاني أكسيد السيليكون، سيليكا ثلاثية الميثيل، أمينوسيليكون، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0... بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.