

KRYTEX MEGA 8

طلاء حماية مرّكب لهيكل السيارة

يكفي لـ: 3 سيارات

العبوة: 50 ml

طلاء مرّكب: لون طلاء أعمق وأغنى، وطبقة عليا «أكثر صلابة»، وسطح ناعم انزلاقي. يُستخدم منفردًا أو كطبقة علوية فوق KRYTEX 9H+.

الخصائص الرئيسية

- يقلل تراكم الأوساخ ويسهل التنظيف.
- يحمي الطلاء من البهتان ويحافظ على لونه الأصلي.
- يزيد «صلابة» الطبقة العليا من الطلاء.
- يقلل خطر التلف الناتج عن كيماويات المغاسل القاسية والعمالة غير المؤهلة.
- يعمّق لون الطلاء ويزيده غنى.
- يجعل السطح ناعمًا انزلاقيًا.
- يقلل احتمال تقشّر الطلاء.
- يقلل خطر تكوّن الصدأ وانتشاره.

المواصفات

زاوية التلامس	118°	مقاومة الأحماض/القلويات	pH 1-14
مدة الحماية	حتى 12 شهرًا	مقاومة المذيبات	المذيبات الأليفاتية والعطرية
سماعة الطبقة	60-80 nm	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (UV)	10-400 nm
معدل الاستهلاك	1-2 ml/m ²	مقاومة الغسيل	حتى 65 غسلة / 25,000 km
مجال الاستخدام	طلاء الهيكل	الحجم	50 ml
مدة التصلّب قبل التسليم	≤ 8 ساعات	يكفي لـ	≈ 3 سيارات
الصلابة (Mohs / Shore)	93-92 / 3.5		

طريقة الاستخدام

- 01 غسيل على مرحلتين؛ أزل القار وبقع الزيت وجزيئات الحديد، ثم عالج الطلاء بالطين الصناعي لإزالة الملوثات المتبقية.
- 02 قم بتلميع الطلاء.
- 03 أزل الدهون جيدًا باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 04 ضع 10-15 قطرة على أداة التطبيق؛ وأضف 3-5 قطرات أثناء العمل.
- 05 ضعه على أجزاء صغيرة بمقاس 40×40×50 cm بنمط متقاطع.
- 06 بعد 10-30 ثانية من التطبيق، عندما يبدأ الطلاء بالتكتّل على شكل قطرات، لمّعه حتى يظهر البريق بقطعة مايكروفايبر نظيفة وجافة مع ضغط معتدل.
- 07 اجعل الجزء التالي يتداخل مع السابق، ولمّع منطقة التداخل بعناية.
- 08 يُستخدم منفردًا أو كطبقة علوية فوق KRYTEX 9H+.
- 09 مدة التصلّب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.
- 10 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التكوين والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، سيليكا ثلاثية الميثيل، أمينوسيليكون، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0...، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.