

الأكثر مبيعًا

KRYTEX MEGA GLASS

طلاء طارد للماء للزجاج

يكفي لـ: ≈ 3-5 سيارات

العبوة: 50 ml

طارد للمطر للزجاج والمصابيح الأمامية: لا يلتصق الماء والأوساخ، وتحسن الرؤية بشكل ملحوظ في الأحوال الجوية السيئة ويصبح التنظيف أسهل.

الخصائص الرئيسية

- مضاد للمطر والأوساخ والجليد.
- يقلل التضيُّب بنسبة تصل إلى 60%.
- يقلل استهلاك سائل غسيل الزجاج حتى 10 مرات.
- يطيل عمر شفرات المساحات حتى 5 مرات.
- ينزلق الماء عن الزجاج بدءًا من سرعة 60 km/h.
- رؤية أوضح في الأحوال الجوية السيئة.
- يقلل التلوث ويجعل التنظيف أسهل بكثير.
- يطيل العمر الافتراضي للزجاج.

المواصفات

زاوية التلامس	118.5°	مقاومة الأحماض/القلويات	pH 1-14
مدة الحماية	6-9 أشهر	مقاومة المذيبات	المذيبات الأليفاتية والعطرية
انزلاق الماء بدءًا من	60 km/h	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (UV)	10-400 nm
سماعة الطبقة	10-15 nm	معدل الاستهلاك	1-2 ml/m ²
نفاذية الضوء	99.9%	الحجم	50 ml
مجال الاستخدام	الزجاج والمصابيح الأمامية	يكفي لـ	≈ 3-5 سيارات

طريقة الاستخدام

- 01 أزل الأوساخ الرئيسية عن الزجاج (بالغسل أو المسح بقطعة مايكروفايبر رطبة).
- 02 أزل بقع الماء باستخدام KRYTEX OPTIC.
- 03 أزل الدهون باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 04 ضع طبقتين على الزجاج الأمامي والزجاج الخلفي المزود بمساحة، وطبقة واحدة على باقي الزجاج؛ مع فاصل 10-15 دقيقة بين الطبقات.
- 05 الطبقة الأولى بحركات دائرية، والثانية بخطوط مستقيمة؛ اترك مسافة 1-3 cm من الحافة، ثم عالج الحافة في النهاية.
- 06 انتظر 40 دقيقة على الأقل بعد الطبقة الأخيرة (دون حد أقصى)، ثم أزل البقايا بالتلميع جيدًا.
- 07 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +...0، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.