




KRYTEX MEGA RIMS

طلاء حماية سيراميك للجنوط

العبوة: 50 ml

طلاء سيراميك مقاوم للحرارة لجنوط السبائك: تبقى أنظف لفترة أطول، ويسهل غسلها، وتبدو أكثر لمعًا.

الخصائص الرئيسية

- يقلل تراكم الأوساخ ويسهل التنظيف.
- مقاوم للحرارة.
- يعزز اللمعان وعمق اللون.
- يقلل خطر التلف الناتج عن كيمائيات المغاسل القاسية.
- يقلل تراكم الجليد على الجانب الداخلي للجنوط.
- يسهل إزالة غبار الفرامل.
- يقلل خطر تكوّن الصدأ وانتشاره.

المواصفات

زاوية التلامس	118.5°	مقاومة الأحماض/القلويات	pH 1-14
مدة الحماية	حتى 12 شهرًا	مقاومة المذيبات	المذيبات الأليفاتية والعطرية
سماكة الطبقة	80-90 nm	مقاومة درجات الحرارة	من -40 إلى +320 °C
مجال الاستخدام	جنوط السبائك	معدل الاستهلاك	2-4 ml/m ²
عدد الطبقات الموصى به	2، بفاصل ≥ 10 دقائق	الحجم	50 ml
مدة التصليب قبل التسليم	≤ 8 ساعات		

طريقة الاستخدام

- 01 غسيل على مرحلتين؛ أزل القار والزيوت وجزئيات الحديد، وعالج الجنوط بالطين الصناعي؛ ويُنصح بالتلميع.
- 02 أزل الدهون باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 03 ضع 10-15 قطرة على أداة التطبيق (في التصاميم المعقدة استخدم القماش وحدها) ووزّعها جزءًا تلو الآخر بنمط متقاطع.
- 04 عندما يبدأ المنتج بالتكثّل على شكل قطرات (10-30 ثانية)، لمّعه بقطعة مايكروفايبر نظيفة وجافة.
- 05 ضع طبقتين بفاصل لا يزيد على 10 دقائق. مدة التصليب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.
- 06 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، سيليكات ثلاثية الميثيل، أمينوسيليكون، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C...+0، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.