



KRYTEX PPF & VINYL

طلاء معزّز للون لجميع أفلام السيارات

يكفي لـ: ~ سيارتان

العبوة: 50 ml

لأفلام PPF من البولي يوريثان وأغلفة الفينيل، اللامعة أو المطفية: يطيل خصائص الفيلم الطاردة للماء، ويعزز اللون، ويحميه من الأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية.

الخصائص الرئيسية

- يطيل خصائص الفيلم الطاردة للماء.
- يطرّد الأوساخ والماء.
- يعزز لون الفيلم.
- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية ويمنع البهتان.
- يقلل تراكم الأوساخ ويسهل التنظيف.
- مناسب أيضًا لجميع أنواع الطلاء.
- يقلل خطر الحروق الكيميائية (فضلات الطيور، براعم أشجار الحور، القلويات).
- يحمي من الأضرار الميكانيكية الخفيفة (التجفيف بالمسح في مغسلة السيارات).
- فعالية 100% عند وضعه على طبقتين.

المواصفات

مقاومة الأحماض/القلويات	pH 1-14	مقاومة التلامس	119°
مقاومة المذيبات	المذيبات الأليفاتية والعطرية	مدة الحماية	6-8 أشهر
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (UV)	10-400 nm	سماعة الطبقة	60-80 nm
معدل الاستهلاك	1-2 ml/m ²	مضاد للكهرباء الساكنة	نعم
الحجم	50 ml	مجال الاستخدام	أفلام PPF والفينيل
يكفي لـ	~ سيارتان	عدد الطبقات الموصى به	2، بفاصل 5 دقائق
		مدة التصلّب قبل التسليم	≤ 8 ساعات

طريقة الاستخدام

- 01 غسيل على مرحلتين؛ أزل القار والزيوت وجزئيات الحديد، ثم استخدم قفاز الطين الصناعي.
- 02 لَمِّع الفيلم اللامع إذا كانت فيه عيوب طفيفة؛ ولا تلمّع الفيلم المطفّي.
- 03 أزل الدهون باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 04 ضع 10-15 قطرة على أداة التطبيق ووزّعها على أجزاء صغيرة بنمط متقاطع مع عدة تمريرات متداخلة.
- 05 بعد 10-60 ثانية (حسب درجة الحرارة والرطوبة) لَمِّع حتى يظهر البريق بقطعة مايكروفايبر نظيفة وجافة.
- 06 ضع طبقتين بفاصل لا يزيد على 5 دقائق، جزءًا تلو الآخر من الهيكل. مدة التصلّب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.
- 07 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، بوليمر سيليكوني عضوي، أمينوسيليكون، رباعي إيثوكسي السيلان، بولي أورغانوسيلوكسان، ميثيل ثلاثي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0... بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.