

KRYTEX 9H+

Base coat keramik untuk cat

Kemasan: 50 ml

Cukup untuk: ≈ 2–3 mobil

Lapisan keramik dasar yang memperdalam warna, menambah “kekerasan” cat, serta meningkatkan daya rekat dan umur top coat. Selalu dilapisi dengan KRYTEX 7H+ atau KRYTEX MEGA 8.



SIFAT UTAMA

- Meningkatkan “kekerasan” cat.
- Memperdalam warna.
- Melindungi cat dari pemudaran.
- Meningkatkan daya rekat dan umur top coat.
- Perlindungan 12–18 bulan dengan top coat.
- Memperkuat lapisan atas cat sebesar 3–15%.
- Memperpanjang umur lapisan hidrofobik hingga 2x.
- Mengurangi risiko cat gompal (chip).
- Mengurangi risiko terbentuk dan menyebarnya korosi.
- Mengurangi risiko kerusakan akibat bahan kimia cuci mobil berkualitas rendah dan petugas yang kurang terampil.

SPESIFIKASI

Sudut kontak	78°
Daya tahan (dengan top coat)	12–18 bulan
Ketebalan lapisan	40–80 nm
Konsumsi	1–2 ml/m ²
Area aplikasi	Cat bodi
Jumlah lapisan yang disarankan	Base + top coat (7H+ / MEGA 8)

Curing sebelum serah terima	≥ 8 jam
Kekerasan (Mohs / Shore)	3,5 / 93
Ketahanan asam/basa	pH 1–12
Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Ketahanan UV	10–400 nm
Volume	50 ml
Cukup untuk	≈ 2–3 mobil

CARA APLIKASI

- 01 Cuci dua tahap; bersihkan aspal, noda minyak, dan partikel besi, lalu lakukan clay pada cat untuk mengangkat sisa kontaminasi.
- 02 Poles cat.
- 03 Lakukan degreasing menyeluruh dengan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Teteskan 10–15 tetes pada aplikator dan aplikasikan per bagian 40×40–50×50 cm dengan pola silang; tambahkan 3–5 tetes selama pengerjaan.
- 05 Saat muncul kilau pelangi seperti lapisan minyak (10–30 detik), lakukan buffing hingga mengilap dengan microfiber bersih dan kering.
- 06 Tunggu minimal 40 menit (tanpa batas atas) sebelum lapisan 9H+ berikutnya atau top coat (7H+ / MEGA 8).
- 07 Selalu tutup dengan top coat (KRYTEX 7H+ atau KRYTEX MEGA 8). Curing minimal 8 jam sebelum serah terima.
- 08 Kerjakan pada suhu 15–25 °C dan kelembapan maksimal 60%, terhindar dari sinar matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, silikon dioksida, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksan, tetraetoksisilan.
Masa simpan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.