

KRYTEX MEGA 8

Coating pelindung komposit untuk cat

Kemasan: **50 ml**

Cukup untuk: **≈ 3 mobil**

Coating komposit: warna cat lebih gelap dan kaya, lapisan atas lebih "keras", dan permukaan licin. Gunakan secara mandiri atau sebagai top coat di atas KRYTEX 9H+.



SIFAT UTAMA

- Mengurangi penumpukan kotoran dan mempermudah pembersihan.
- Melindungi cat dari pemudaran dan menjaga warna aslinya.
- Meningkatkan "kekerasan" lapisan atas cat.
- Mengurangi risiko kerusakan akibat bahan kimia cuci mobil yang keras dan petugas yang kurang terampil.
- Memperdalam dan memperkaya warna cat.
- Membuat permukaan licin.
- Mengurangi risiko cat gompal (chip).
- Mengurangi risiko terbentuk dan menyebarnya korosi.

SPESIFIKASI

Sudut kontak	118°	Ketahanan asam/basa	pH 1–14
Daya tahan	hingga 12 bulan	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Ketebalan lapisan	60–80 nm	Ketahanan UV	10–400 nm
Konsumsi	1–2 ml/m ²	Ketahanan terhadap pencucian	hingga 65 kali cuci / 25.000 km
Area aplikasi	Cat bodi	Volume	50 ml
Curing sebelum serah terima	≥ 8 jam	Cukup untuk	≈ 3 mobil
Kekerasan (Mohs / Shore)	3,5 / 92–93		

CARA APLIKASI

- 01** Cuci dua tahap; bersihkan aspal, noda minyak, dan partikel besi, lalu lakukan clay pada cat untuk mengangkat sisa kontaminasi.
- 02** Poles cat.
- 03** Lakukan degreasing menyeluruh dengan KRYTEX DEGREASER.
- 04** Teteskan 10–15 tetes pada aplikator; tambahkan 3–5 tetes selama pengerjaan.
- 05** Aplikasikan per bagian kecil 40×40–50×50 cm dengan pola silang.
- 06** 10–30 detik setelah aplikasi, saat coating mulai membentuk butiran, lakukan buffing hingga mengilap dengan microfiber bersih dan kering menggunakan tekanan sedang.
- 07** Tumpangkan sedikit ke bagian berikutnya dan lakukan buffing pada area tumpang-tindih dengan cermat.
- 08** Gunakan secara mandiri atau sebagai top coat di atas KRYTEX 9H+.
- 09** Curing minimal 8 jam sebelum serah terima.
- 10** Kerjakan pada suhu 15–25 °C dan kelembapan maksimal 60%, terhindar dari sinar matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon terfluorinasi, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksan, tetraetoksisilan.
Masa simpan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world

Produsen: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.

Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn