

KRYTEX PPF & VINYL

Coating penguat warna untuk semua jenis film mobil

Kemasan: 50 ml

Cukup untuk: ≈ 2 mobil

Untuk PPF poliuretan dan vinyl wrap, glossy maupun matte: memperpanjang sifat hidrofobik film, memperkaya warna, dan melindunginya dari UV serta bahan kimia.



SIFAT UTAMA

- Memperpanjang sifat hidrofobik film.
 - Menolak kotoran dan air.
 - Memperkaya warna film.
 - Melindungi dari UV dan bahan kimia, mencegah pemudaran.
 - Mengurangi penumpukan kotoran dan mempermudah pembersihan.
- Juga cocok untuk semua jenis cat.
 - Mengurangi risiko etsa kimia (kotoran burung, getah tunas pohon, alkali).
 - Melindungi dari kerusakan mekanis ringan (pengeringan dengan lap di tempat cuci mobil).
 - Efek 100% bila diaplikasikan 2 lapis.

SPESIFIKASI

Sudut kontak	119°	Curing sebelum serah terima	≥ 8 jam
Daya tahan	6–8 bulan	Ketahanan asam/basa	pH 1–14
Ketebalan lapisan	60–80 nm	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Antistatis	ya	Ketahanan UV	10–400 nm
Area aplikasi	Film PPF & vinyl	Konsumsi	1–2 ml/m ²
Jumlah lapisan yang disarankan	2, jeda ≤ 5 menit	Volume	50 ml
		Cukup untuk	≈ 2 mobil

CARA APLIKASI

- 01 Cuci dua tahap; bersihkan aspal, minyak, dan partikel besi, lalu gunakan clay mitt.
- 02 Poles film glossy jika ada cacat kecil; jangan memoles film matte.
- 03 Lakukan degreasing dengan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Teteskan 10–15 tetes pada aplikator dan aplikasikan per bagian kecil dengan pola silang dan beberapa kali tumpang-tindih.
- 05 Setelah 10–60 detik (tergantung suhu dan kelembapan), lakukan buffing hingga mengilap dengan microfiber bersih dan kering.
- 06 Aplikasikan 2 lapis dengan jeda maksimal 5 menit, panel demi panel. Curing minimal 8 jam sebelum serah terima.
- 07 Kerjakan pada suhu 15–25 °C dan kelembapan maksimal 60%, terhindar dari sinar matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, polimer organosilikon, aminosilikon, tetraetoksilan, poliorganosiloksan, metiltrietoksilan.
Masa simpan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world
Produsen: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn