


KRYTEX 9H+

塗装用セラミックベースコート

パッケージ：50 ml

使用目安：約2-3台分

色に深みを与え、塗装に「硬さ」を加え、トップコートの密着性と耐久性を高める下地のセラミック層です。必ずKRYTEX 7H+またはKRYTEX MEGA 8を上塗りします。



主な特長

- 塗装の「硬さ」を高めます。
- 色に深みを与えます。
- 塗装の色あせを防ぎます。
- トップコートの密着性と耐久性を向上させます。
- トップコート併用で12-18か月の保護。
- 塗装表層の強度を3-15%向上させます。
- 撥水層の寿命を最大2倍に延長します。
- 飛び石による欠けの発生を抑えます。
- 腐食の発生と拡大のリスクを低減します。
- 低品質な洗車ケミカルや不慣れなスタッフによるダメージのリスクを低減します。

仕様

接触角	78°	納車前の硬化時間	8時間以上
耐久期間（トップコート併用時）	12-18か月	硬度（モース／ショア）	3.5 / 93
膜厚	40-80 nm	耐酸・耐アルカリ性	pH 1-12
使用量	1-2 ml/m ²	耐溶剤性	脂肪族・芳香族溶剤
用途	ボディ塗装	耐UV性	10-400 nm
推奨層数	ベース+トップコート（7H+ / MEGA 8）	容量	50 ml
		使用目安	約2-3台分

施工方法

- 01 2段階洗車を行い、タール、油汚れ、鉄粉を除去した後、粘土（クレイ）で残った汚れを取り除きます。
- 02 塗装を研磨します。
- 03 KRYTEX DEGREASERで十分に脱脂します。
- 04 アプリーケーターに10-15滴を含ませ、40×40-50×50 cmの区画ごとにクロスさせて塗布します。作業中は3-5滴ずつ追加します。
- 05 虹色（油膜状）の光沢が現れたら（10-30秒）、清潔で乾いたマイクロファイバーで艶が出るまで拭き上げます。
- 06 9H+の次の層、またはトップコート（7H+ / MEGA 8）を塗布する前に、40分以上（上限なし）置いてください。
- 07 必ずトップコート（KRYTEX 7H+またはKRYTEX MEGA 8）で仕上げてください。納車前に8時間以上硬化させてください。
- 08 15-25 ° C、湿度60%以下の環境で、直射日光と水を避けて作業してください。

成分・保管

成分	アルカン系溶剤、二酸化ケイ素、トリメチル化シリカ、アミノシリコン、ポリオルガノシロキサン、テトラエトキシシラン。
保存期間	60か月
保管方法	元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 ° Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試ください。

KRYTEX · krytex.world

製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.

欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn