

KRYTEX PPF & VINYL

あらゆる車両用フィルム向け発色強化コーティング

パッケージ：50 ml

使用目安：約2台分

グロス・マットを問わず、ポリウレタンPPFとラッピングフィルムに対応。フィルムの撥水性を持続させ、色合いを豊かにし、紫外線や化学物質から保護します。



主な特長

- フィルムの撥水性を持続させます。
- 汚れと水をはじきます。
- フィルムの色合いを豊かにします。
- 紫外線や化学物質から保護し、色あせを防ぎます。
- 汚れの蓄積を抑え、清掃を容易にします。
- あらゆる種類の塗装にも使用できます。
- 化学的な焼け・シミ（鳥のフン、ポプラの芽、アルカリ）のリスクを低減します。
- 軽微な物理的ダメージ（洗車時の拭き上げなど）から保護します。
- 2層塗布で100%の効果を発揮します。

仕様

接触角	119°	耐酸・耐アルカリ性	pH 1-14
耐久期間	6-8か月	耐溶剤性	脂肪族・芳香族溶剤
膜厚	60-80 nm	耐UV性	10-400 nm
帯電防止	あり	使用量	1-2 ml/m ²
用途	PPF・ラッピングフィルム	容量	50 ml
推奨層数	2層、間隔5分以内	使用目安	約2台分
納車前の硬化時間	8時間以上		

施工方法

- 01 2段階洗車を行い、タール、油分、鉄粉を除去した後、クレイミットを使用します。
- 02 グロスフィルムに軽微な欠陥がある場合は研磨します。マットフィルムは研磨しないでください。
- 03 KRYTEX DEGREASERで脱脂します。
- 04 アプリケーターに10-15滴を含ませ、小さな区画ごとに何度も重ねながらクロスさせて塗布します。
- 05 10-60秒後（温度・湿度により異なります）、清潔で乾いたマイクロファイバーで艶が出るまで拭き上げます。
- 06 パネルごとに、5分以内の間隔で2層塗布します。納車前に8時間以上硬化させてください。
- 07 15-25 °C、湿度60%以下の環境で、直射日光と水を避けて作業してください。

成分・保管

成分	アルカン系溶剤、有機ケイ素ポリマー、アミノシリコーン、テトラエトキシシラン、ポリオルガノシロキサン、メチルトリエトキシシラン。
保存期間	60か月
保管方法	元の容器に入れて密閉し、直射日光を避け、0…+25 °Cの乾燥した場所で保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

データは試験室での試験と実務経験に基づく参考値です。実際の結果は、表面の状態、施工条件、メンテナンスによって異なります。ご使用前に目立たない箇所でお試しいた

KRYTEX · krytex.world
製造元: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
欧州代表: AR PRO Partners OÜ, Tallinn