

KRYTEX 9H+

도장면용 세라믹 베이스 코트

포장: 50 ml

사용 가능량: ≈ 2-3대

색감을 깊게 하고 도장면에 '경도'를 더하며 탑코트의 밀착력과 수명을 높이는 기초 세라믹 층입니다. 반드시 KRYTEX 7H+ 또는 KRYTEX MEGA 8로 마감합니다.



주요 특성

- 도장면의 '경도'를 높입니다.
- 색감을 깊게 합니다.
- 도장면의 퇴색을 방지합니다.
- 탑코트의 밀착력과 수명을 높입니다.
- 탑코트와 함께 12-18개월 보호.
- 도장면 상층을 3-15% 강화합니다.
- 발수층의 수명을 최대 2배 연장합니다.
- 도장 찌힘이 생길 가능성을 줄입니다.
- 부식의 발생과 확산 위험을 낮춥니다.
- 품질이 낮은 세차 약품과 미숙한 작업자로 인한 손상 위험을 낮춥니다.

사양

접촉각	78°	출고 전 경화 시간	≥ 8시간
내구 기간(탑코트 포함)	12-18개월	경도(모스 / 쇼어)	3.5 / 93
코팅층 두께	40-80 nm	내산·내알칼리성	pH 1-12
사용량	1-2 ml/m ²	내용제성	지방족 및 방향족 용제
적용 부위	차체 도장면	UV 저항성	10-400 nm
권장 층수	베이스 + 탑코트(7H+ / MEGA 8)	용량	50 ml
		사용 가능량	≈ 2-3대

사용 방법

- 01 2단계 세차 후 타르, 유분 얼룩, 철분을 제거하고 클레이로 남은 오염을 제거합니다.
- 02 도장면을 폴리싱합니다.
- 03 KRYTEX DEGREASER로 꼼꼼히 탈지합니다.
- 04 어플리케이터에 10-15방울을 묻혀 40×40-50×50 cm 구역씩 크로스 패턴으로 도포하고, 작업 중 3-5방울씩 추가합니다.
- 05 무지갯빛(유막) 광택이 나타나면(10-30초) 깨끗하고 마른 마이크로파이버로 광택이 날 때까지 버핑합니다.
- 06 9H+를 한 층 더 올리거나 탑코트(7H+ / MEGA 8)를 도포하기 전 최소 40분 기다립니다(상한 없음).
- 07 반드시 탑코트(KRYTEX 7H+ 또는 KRYTEX MEGA 8)로 마감하십시오. 출고 전 최소 8시간 경화시키십시오.
- 08 직사광선과 물을 피해 15-25 °C, 습도 60% 이하에서 작업하십시오.

성분 및 보관

성분	알칸계 용제, 이산화규소, 트리메틸화 실리카, 아미노실리콘, 폴리오르가노실록산, 테트라에톡시실란.
유통기한	60개월
보관	원래 용기에 단단히 밀폐하여 직사광선을 피해 0...+25 °C의 건조한 곳에 보관하십시오. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.