KRYTEX MEGA 8

도장면용 복합 보호 코팅

포장: **50 ml** | 사용 가능량: ≈ **3대**

복합 코팅으로 더 짙고 풍부한 도장 색감, 더 '단단한' 상층, 매끄러운 표면을 제공합니다. 단독으로 사용하거나 KRYTEX 9H+ 위에 탑코트로 사용합니다.

주요 특성

- 오염 누적을 줄이고 세정을 쉽게 해 줍니다.
- 도장면의 퇴색을 방지하고 본래 색상을 유지합니다.
- 도장면 상층의 '경도'를 높입니다.
- 강한 세차 약품과 미숙한 작업자로 인한 손상 위험을 낮춥니다.
- 도장 색감을 깊고 풍부하게 합니다.
- 표면을 매끄럽게 합니다.
- 도장 찍힘이 생길 가능성을 줄입니다.
- 부식의 발생과 확산 위험을 낮춥니다.

사양

접촉각	**118°**	내산·내알칼리성	**pH 1–14**
내구 기간	**최대 12개월**	내용제성	**지방족 및 방향족 용제**
코팅층 두께	**60–80 nm**	UV 저항성	**10–400 nm**
사용량	**1–2 ml/m²**	세차 내구성	**최대 세차 65회 / 25,000 km**
적용 부위	**차체 도장면**	용량	**50 ml**
출고 전 경화 시간	**≥ 8시간**	사용 가능량	**≈ 3대**
경도(모스 / 쇼어)	**3.5 / 92–93**		

사용 방법

01 2단계 세차 후 타르, 유분 얼룩, 철분을 제거하고 클레이로 남은 오염을 제거합니다.
02 도장면을 폴리싱합니다.
03 KRYTEX DEGREASER로 꼼꼼히 탈지합니다.
04 어플리케이터에 10–15방울을 묻히고, 작업 중 3–5방울씩 추가합니다.
05 40×40–50×50 cm의 작은 구역씩 크로스 패턴으로 도포합니다.
06 도포 후 10–30초가 지나 코팅이 방울지기 시작하면 깨끗하고 마른 마이크로파이버로 적당히 힘을 주어 광택이 날 때까지 버핑합니다.
07 다음 구역은 겹치게 도포하고 겹친 부분을 꼼꼼히 버핑합니다.
08 단독으로 사용하거나 KRYTEX 9H+ 위에 탑코트로 사용합니다.
09 출고 전 최소 8시간 경화시키십시오.
10 직사광선과 물을 피해 15–25 °C, 습도 60% 이하에서 작업하십시오.

성분 및 보관

성분	**알칸계 용제, 불소화 탄화수소, 트리메틸화 실리카, 아미노실리콘, 폴리오르가노실록산, 테트라에톡시실란.**
유통기한	**60개월**
보관	**원래 용기에 단단히 밀폐하여 직사광선을 피해 0…+25 °C의 건조한 곳에 보관하십시오. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.**

본 데이터는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 하며 참고용으로 제공됩니다. 실제 결과는 표면 상태, 시공 조건 및 관리에 따라 달라집니다. 사용 전 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

KRYTEX · krytex.world
제조사: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
유럽 대리인: AR PRO Partners OÜ, Tallinn