

KRYTEX PPF & VINYL

모든 차량용 필름을 위한 색감 강화 코팅

포장: 50 ml

사용 가능량: ≈ 2대

유광·무광 폴리우레탄 PPF와 랩핑용 비닐 필름에 사용합니다. 필름의 발수 성능을 연장하고 색감을 풍부하게 하며 UV와 화학 물질로부터 보호합니다.



주요 특성

- 필름의 발수 성능을 연장합니다.
- 오염과 물을 튕겨냅니다.
- 필름 색감을 풍부하게 합니다.
- UV와 화학 물질로부터 보호하고 퇴색을 방지합니다.
- 오염 누적을 줄이고 세정을 쉽게 해 줍니다.
- 모든 종류의 도장면에도 사용할 수 있습니다.
- 화학적 손상(새 배설물, 포플러 꽃눈, 알칼리) 위험을 낮춥니다.
- 가벼운 물리적 손상(세차장의 접촉식 드라잉)으로부터 보호합니다.
- 2층 도포 시 100% 효과.

사양

접촉각	119°	내산·내알칼리성	pH 1-14
내구 기간	6-8개월	내용제성	지방족 및 방향족 용제
코팅층 두께	60-80 nm	UV 저항성	10-400 nm
대전 방지	예	사용량	1-2 ml/m ²
적용 부위	PPF 및 비닐 필름	용량	50 ml
권장 층수	2층, 간격 ≤ 5분	사용 가능량	≈ 2대
출고 전 경화 시간	≥ 8시간		

사용 방법

- 01 2단계 세차 후 타르, 유분, 철분을 제거하고 클레이 미트를 사용합니다.
- 02 유광 필름에 미세한 결함이 있으면 폴리싱합니다. 무광 필름은 폴리싱하지 마십시오.
- 03 KRYTEX DEGREASER로 탈지합니다.
- 04 어플리케이션에 10-15방울을 묻혀 작은 구역씩 여러 번 겹치게 크로스 패턴으로 도포합니다.
- 05 10-60초 후(온도와 습도에 따라 다름) 깨끗하고 마른 마이크로파이버로 광택이 날 때까지 버핑합니다.
- 06 패널별로 5분 이내 간격을 두고 2층을 도포합니다. 출고 전 최소 8시간 경화시키십시오.
- 07 직사광선과 물을 피해 15-25 °C, 습도 60% 이하에서 작업하십시오.

성분 및 보관

성분	알칸계 용제, 유기규소 폴리머, 아미노실리콘, 테트라에톡시실란, 폴리오르가노실록산, 메틸트리에톡시실란.
유통기한	60개월
보관	원래 용기에 단단히 밀폐하여 직사광선을 피해 0...+25 °C의 건조한 곳에 보관하십시오. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.