

KRYTEX 9H+

Lapisan asas seramik untuk cat

Pembungkusan: 50 ml

Mencukupi untuk: ≈ 2–3 kereta

Lapisan seramik asas yang memperdalam warna, menambah “kekerasan” cat serta meningkatkan lekatan dan jangka hayat lapisan atas. Sentiasa dimeterai dengan KRYTEX 7H+ atau KRYTEX MEGA 8.



CIRI UTAMA

- Meningkatkan “kekerasan” cat.
- Memperdalam warna.
- Melindungi cat daripada pudar.
- Meningkatkan lekatan dan jangka hayat lapisan atas.
- Perlindungan 12–18 bulan dengan lapisan atas.
- Memperkuat lapisan atas cat sebanyak 3–15%.
- Memanjangkan hayat lapisan hidrofobik sehingga 2x.
- Mengurangkan kemungkinan cat terserpih.
- Mengurangkan risiko pembentukan dan penyebaran karat.
- Mengurangkan risiko kerosakan akibat bahan kimia cucian kereta berkualiti rendah dan kakitangan yang tidak mahir.

SPESIFIKASI

Sudut sentuhan	78°	Tempoh pengerasan sebelum penyerahan	≥ 8 h
Ketahanan (dengan lapisan atas)	12–18 bulan	Kekerasan (Mohs / Shore)	3.5 / 93
Ketebalan lapisan	40–80 nm	Ketahanan asid/alkali	pH 1–12
Kadar penggunaan	1–2 ml/m ²	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Kegunaan	Cat badan kereta	Ketahanan UV	10–400 nm
Lapisan disyorkan	Lapisan asas + lapisan atas (7H+ / MEGA 8)	Isi padu	50 ml
		Mencukupi untuk	≈ 2–3 kereta

CARA PENGGUNAAN

- 01 Cucian dua fasa; tanggalkan tar, kesan minyak dan habuk besi, kemudian gunakan clay pada cat untuk mengangkat sisa pencemaran.
- 02 Gilap cat.
- 03 Nyahgris dengan teliti menggunakan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Muatkan aplikator dengan 10–15 titis dan sapukan pada bahagian 40×40–50×50 cm dengan corak bersilang; tambah 3–5 titis semasa kerja.
- 05 Apabila kilauan pelangi (seperti tumpahan minyak) muncul (10–30 s), gilap hingga berkilat dengan mikrofiber yang bersih dan kering.
- 06 Tunggu sekurang-kurangnya 40 min (tiada had maksimum) sebelum lapisan 9H+ seterusnya atau lapisan atas (7H+ / MEGA 8).
- 07 Sentiasa meterai dengan lapisan atas (KRYTEX 7H+ atau KRYTEX MEGA 8). Biarkan mengeras sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penyerahan.
- 08 Lakukan kerja pada suhu 15–25 °C dan kelembapan tidak melebihi 60%, jauh daripada cahaya matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, silikon dioksida, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksana, tetraetoksilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.

Data adalah berdasarkan ujian makmal dan pengalaman praktikal serta diberikan sebagai rujukan. Hasil sebenar bergantung pada keadaan permukaan, keadaan aplikasi dan penjagaan. Uji pada kawasan yang tidak ketara sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world

Pengeluar: Guangzhou Keruitai Daily Chemical

Technology Co., Ltd.

Wakil di Eropah: AR PRO Partners OÜ, Tallinn