

KRYTEX MEGA 8

Salutan pelindung komposit untuk cat

Pembungkusan: 50 ml

Mencukupi untuk: ≈ 3 kereta

Salutan komposit: warna cat lebih gelap dan kaya, lapisan atas yang lebih “keras” dan permukaan yang licin. Gunakan secara bersendirian atau sebagai lapisan atas di atas KRYTEX 9H+.



CIRI UTAMA

- Mengurangkan pengumpulan kotoran dan memudahkan pembersihan.
- Melindungi cat daripada pudar dan mengekalkan warna asalnya.
- Meningkatkan “kekerasan” lapisan atas cat.
- Mengurangkan risiko kerosakan akibat bahan kimia cucian kereta yang keras dan kakitangan yang tidak mahir.
- Memperdalam dan memperkaya warna cat.
- Menjadikan permukaan licin.
- Mengurangkan kemungkinan cat terserpih.
- Mengurangkan risiko pembentukan dan penyebaran karat.

SPEKIFIKASI

Sudut sentuhan	118°	Kekerasan (Mohs / Shore)	3.5 / 92–93
Ketahanan	sehingga 12 bulan	Ketahanan asid/alkali	pH 1–14
Ketebalan lapisan	60–80 nm	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Kadar penggunaan	1–2 ml/m²	Ketahanan UV	10–400 nm
Kegunaan	Cat badan kereta	Ketahanan cucian	sehingga 65 cucian / 25,000 km
Tempoh pengerasan sebelum penyerahan	≥ 8 h	Isi padu	50 ml
		Mencukupi untuk	≈ 3 kereta

CARA PENGGUNAAN

- 01 Cucian dua fasa; tanggalkan tar, kesan minyak dan habuk besi, kemudian gunakan clay pada cat untuk mengangkat sisa pencemaran.
- 02 Gilap cat.
- 03 Nyahgris dengan teliti menggunakan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Muatkan aplikator dengan 10–15 titis; tambah 3–5 titis semasa kerja.
- 05 Sapukan pada bahagian kecil 40×40–50×50 cm dengan corak bersilang.
- 06 10–30 s selepas penyapuan, apabila salutan mula membentuk titisan, gilap hingga berkilat dengan mikrofiber yang bersih dan kering menggunakan tekanan sederhana.
- 07 Tindihkan bahagian seterusnya dan gilap kawasan tindihan dengan teliti.
- 08 Gunakan secara bersendirian atau sebagai lapisan atas di atas KRYTEX 9H+.
- 09 Biarkan mengeras sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penyerahan.
- 10 Lakukan kerja pada suhu 15–25 °C dan kelembapan tidak melebihi 60%, jauh daripada cahaya matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon berfluorin, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksana, tetraetoksisilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.

Data adalah berdasarkan ujian makmal dan pengalaman praktikal serta diberikan sebagai rujukan. Hasil sebenar bergantung pada keadaan permukaan, keadaan aplikasi dan penjagaan. Uji pada kawasan yang tidak ketara sebelum digunakan.

Technology Co., Ltd.

Wakil di Eropah: AR PRO Partners OÜ, Tallinn