

TERLARIS

KRYTEX MEGA GLASS

Salutan hidrofobik untuk kaca

Pembungkusan: **50 ml**

Mencukupi untuk: **≈ 3–5 kereta**

Penghalau hujan untuk kaca dan lampu hadapan: air dan kotoran tidak melekat, penglihatan dalam cuaca buruk bertambah baik dengan ketara dan pembersihan menjadi lebih mudah.



CIRI UTAMA

- Anti-hujan, anti-kotoran, anti-ais.
- Mengurangkan pengabusan sehingga 60%.
- Mengurangkan penggunaan cecair pencuci cermin sehingga 10×.
- Memanjangkan hayat bilah pengelap sehingga 5×.
- Air tergelincir pergi mulai kelajuan 60 km/h.
- Penglihatan lebih jelas dalam cuaca buruk.
- Mengurangkan pencemaran dan menjadikan pembersihan jauh lebih mudah.
- Memanjangkan hayat penggunaan kaca.

SPEKIFIKASI

Sudut sentuhan	118.5°	Ketahanan asid/alkali	pH 1–14
Ketahanan	6–9 bulan	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Air tergelincir mulai	60 km/h	Ketahanan UV	10–400 nm
Ketebalan lapisan	10–15 nm	Kadar penggunaan	1–2 ml/m ²
Penghantaran cahaya	99.9%	Isi padu	50 ml
Kegunaan	Kaca & lampu hadapan	Mencukupi untuk	≈ 3–5 kereta

CARA PENGGUNAAN

- 01 Tanggalkan kotoran utama daripada kaca (basuh atau lap dengan mikrofiber lembap).
- 02 Tanggalkan kesan air dengan KRYTEX OPTIC.
- 03 Nyahgris dengan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Sapukan 2 lapisan pada cermin depan dan cermin belakang berpengelap, 1 lapisan pada kaca lain; 10–15 min antara lapisan.
- 05 Lapisan pertama dengan gerakan bulat, lapisan kedua dengan garisan lurus; jarakkan 1–3 cm dari tepi, kemudian rawat bahagian tepi paling akhir.
- 06 Tunggu sekurang-kurangnya 40 min selepas lapisan terakhir (tiada had maksimum), kemudian gilap sisanya dengan teliti.
- 07 Lakukan kerja pada suhu 15–25 °C dan kelembapan tidak melebihi 60%, jauh daripada cahaya matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon berfluorin, poliorganosiloksana, tetraetoksisilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.