

KRYTEX MEGA RIMS

Salutan pelindung seramik untuk rim

Pembungkusan: 50 ml

Salutan seramik tahan haba untuk rim aloi: rim kekal lebih bersih, lebih mudah dibasuh dan kelihatan lebih berkilat.



CIRI UTAMA

- Mengurangkan pengumpulan kotoran dan memudahkan pembersihan.
- Tahan haba.
- Meningkatkan kilauan, kedalaman dan warna.
- Mengurangkan risiko kerosakan akibat bahan kimia cucian kereta yang keras.
- Mengurangkan pembentukan ais pada bahagian dalam rim.
- Habuk brek lebih mudah ditanggalkan.
- Mengurangkan risiko pembentukan dan penyebaran karat.

SPESIFIKASI

Sudut sentuhan	118.5°
Ketahanan	sehingga 12 bulan
Ketebalan lapisan	80–90 nm
Kegunaan	Rim aloi
Lapisan disyorkan	2, selang ≤ 10 min

Tempoh pengerasan sebelum penyerahan ≥ 8 h

Ketahanan asid/alkali	pH 1–14
Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Ketahanan suhu	–40 hingga +320 °C
Kadar penggunaan	2–4 ml/m ²
Isi padu	50 ml

CARA PENGGUNAAN

- 01 Cucian dua fasa; tanggalkan tar, minyak dan habuk besi, gunakan clay pada rim; penggilapan disyorkan.
- 02 Nyahgris dengan KRYTEX DEGREASER.
- 03 Muatkan aplikator dengan 10–15 titis (pada reka bentuk yang rumit gunakan kain sahaja) dan sapukan bahagian demi bahagian dengan corak bersilang.
- 04 Apabila produk mula membentuk titisan (10–30 s), gilap dengan mikrofiber yang bersih dan kering.
- 05 Sapukan 2 lapisan dengan selang tidak lebih daripada 10 min. Biarkan mengeras sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penyerahan.
- 06 Lakukan kerja pada suhu 15–25 °C dan kelembapan tidak melebihi 60%, jauh daripada cahaya matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon berfluorin, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksana, tetraetoksisilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.