

KRYTEX PPF & VINYL

Salutan penyerlah warna untuk semua jenis filem kereta

Pembungkusan: **50 ml**

Mencukupi untuk: **≈ 2 kereta**

Untuk PPF poliuretana dan balutan vinil, berkilat atau matte: memanjangkan sifat hidrofobik filem, memperkaya warna serta melindunginya daripada UV dan bahan kimia.



CIRI UTAMA

- Memanjangkan sifat hidrofobik filem.
- Menolak kotoran dan air.
- Memperkaya warna filem.
- Melindungi daripada UV dan bahan kimia, mencegah pudar.
- Mengurangkan pengumpulan kotoran dan memudahkan pembersihan.
- Juga sesuai untuk semua jenis cat.
- Mengurangkan risiko kesan bakar kimia (najis burung, tunas poplar, alkali).
- Melindungi daripada kerosakan mekanikal ringan (pengeringan dengan kain di tempat cucian kereta).
- Kesan 100% apabila disapu 2 lapisan.

SPESIFIKASI

Sudut sentuhan	119°	Ketahanan asid/alkali	pH 1–14
Ketahanan	6–8 bulan	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Ketebalan lapisan	60–80 nm	Ketahanan UV	10–400 nm
Antistatik	ya	Kadar penggunaan	1–2 ml/m ²
Kegunaan	Filem PPF & vinil	Isi padu	50 ml
Lapisan disyorkan	2, selang ≤ 5 min	Mencukupi untuk	≈ 2 kereta
Tempoh pengerasan sebelum penyerahan	≥ 8 h		

CARA PENGGUNAAN

- 01 Cucian dua fasa; tanggalkan tar, minyak dan habuk besi, kemudian gunakan sarung tangan clay.
- 02 Gilap filem berkilat jika terdapat kecacatan kecil; jangan gilap filem matte.
- 03 Nyahgris dengan KRYTEX DEGREASER.
- 04 Muatkan aplikator dengan 10–15 titis dan sapukan pada bahagian kecil dengan corak bersilang dan beberapa tindihan.
- 05 Selepas 10–60 s (bergantung pada suhu dan kelembapan), gilap hingga berkilat dengan mikrofiber yang bersih dan kering.
- 06 Sapukan 2 lapisan dengan selang tidak lebih daripada 5 min, panel demi panel. Biarkan mengeras sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penyerahan.
- 07 Lakukan kerja pada suhu 15–25 °C dan kelembapan tidak melebihi 60%, jauh daripada cahaya matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, polimer organosilikon, aminosilikon, tetraetoksisilana, poliorganosiloksana, metiltrietoksisilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.

Data adalah berdasarkan ujian makmal dan pengalaman praktikal serta diberikan sebagai rujukan. Hasil sebenar bergantung pada keadaan permukaan, keadaan aplikasi dan penjagaan. Uji pada kawasan yang tidak ketara sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world
Pengeluar: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Wakil di Eropah: AR PRO Partners OÜ, Tallinn