

KRYTEX 9H+

Керамическое базовое покрытие для ЛКП

Фасовка: **50 мл**

Хватает на: **≈ 2–3 авто**

Фундаментальный керамический слой: глубина цвета, «твёрдость» ЛКП, лучшая адгезия и долговечность финишного состава. Всегда закрывается KRYTEX 7H+ или KRYTEX MEGA 8.



СВОЙСТВА

- Увеличивает «твёрдость» ЛКП.
- Усиливает глубину цвета.
- Защищает краску от выгорания.
- Усиливает адгезию и срок службы финишных составов.
- Срок службы с финишным составом — 12–18 мес.
- Укрепляет верхний слой ЛКП на 3–15%.
- Продлевает срок службы гидрофобного слоя до 2 раз.
- Снижает вероятность сколов.
- Снижает риск появления и развития коррозии.
- Снижает риск повреждения ЛКП на мойках с некачественной химией и неопытным персоналом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	78°	Твёрдость (Моос / Шор)	3,5 / 93
Срок службы (с финишем)	12–18 мес	Стойкость к кислотам/щелочам	pH 1–12
Толщина слоя	40–80 нм	Стойкость к растворителям	Алифатические и ароматические растворители
Расход	1–2 мл/м²	Стойкость к УФ	10–400 нм
Применение	Кузов (ЛКП)	Объём	50 мл
Слои	База + финиш (7H+ / MEGA 8)	Хватает на	≈ 2–3 авто
Выдержка до выдачи	не менее 8 ч		

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 Двухфазная мойка, удаление битума, масляных пятен и металлических вкраплений, затем обработка глиной или автоскрабом.
- 02 Полировка ЛКП.
- 03 Обезжиривание составом KRYTEX DEGREASER.
- 04 Пропитать аппликатор 10–15 каплями и наносить участками 40×40–50×50 см крест-накрест, добавляя по 3–5 капель.
- 05 При появлении радужного оттенка (через 10–30 сек) располировать чистой сухой микрофиброй до глянца.
- 06 Перед следующим слоем 9H+ или финишем (7H+ / MEGA 8) — выдержка не менее 40 мин, максимум не ограничен.
- 07 Обязательно закрыть финишным составом (KRYTEX 7H+ или KRYTEX MEGA 8). Выдержка до выдачи — не менее 8 ч.
- 08 Условия: 15–25 °C, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, диоксид кремния, триметилированный кремнезём, аминосиликон, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °C, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.