

БЕСТСЕЛЛЕР

KRYTEX MEGA GLASS

Гидрофобное покрытие для стёкол

Фасовка: 50 мл

Хватает на: ≈ 3–5 авто

Антидождь для стёкол и фар: вода и грязь не задерживаются на поверхности, видимость в непогоду заметно лучше, а очистка — проще.



СВОЙСТВА

- Антидождь, антигрязь, антилёд.
- Уменьшает запотевание до 60%.
- Снижает расход оmyивающей жидкости до 10 раз.
- Увеличивает срок службы дворников в 5 раз.
- Срыв капли от 60 км/ч.
- Лучшая видимость в непогоду.
- Снижает загрязнение и заметно облегчает мойку.
- Продлевает срок службы стекла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	118,5°
Срок службы	6–9 мес
Срыв капли	60 км/ч
Толщина слоя	10–15 нм
Светопропускаемость	99,9 %
Применение	Стёкла и фары

Стойкость к кислотам/щелочам	pH 1–14
Стойкость к растворителям	Алифатические и ароматические растворители
Стойкость к УФ	10–400 нм
Расход	1–2 мл/м ²
Объём	50 мл
Хватает на	≈ 3–5 авто

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 Удалить основные загрязнения со стёкол (мойкой, влажной микрофиброй).
- 02 Очистить стёкла от водного камня составом KRYTEX OPTIC.
- 03 Обезжирить поверхность составом KRYTEX DEGREASER.
- 04 Нанести 2 слоя на лобовое и заднее стекло с дворником и 1 слой на остальные стёкла; выдержка между слоями 10–15 мин.
- 05 Первый слой — круговыми движениями, второй — прямолинейными; отступить 1–3 см от края, в конце обработать кромку.
- 06 Выдержать не менее 40 мин после последнего слоя (максимум не ограничен) и тщательно располировать.
- 07 Условия: 15–25 °C, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, фторированные углеводороды, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °C, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.