

KRYTEX PPF & VINYL

Защитное покрытие для всех типов автоплёнок

Фасовка: **50 мл**

Хватает на: **≈ 2 авто**

Для полиуретановых и виниловых плёнок, глянцевых и матовых: продлевает гидрофобность плёнки, насыщает цвет и защищает от УФ и химии.



СВОЙСТВА

- Продлевает гидрофобные свойства плёнки.
- Грязе- и водоотталкивающий эффект.
- Насыщает цвет плёнки.
- Защищает от УФ, химии и выгорания.
- Уменьшает загрязнение и упрощает очистку.
- Подходит и для всех типов ЛКП.
- Снижает риск химических ожогов (птичий помёт, тополиные почки, щёлочь).
- Защищает от лёгких механических повреждений (контактная сушка на мойке).
- 100% эффекта — при нанесении в 2 слоя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	119°	Стойкость к кислотам/щелочам	pH 1–14
Срок службы	6–8 мес	Стойкость к растворителям	Алифатические и ароматические растворители
Толщина слоя	60–80 нм	Стойкость к УФ	10–400 нм
Антистатик	есть	Расход	1–2 мл/м²
Применение	Плёнки PPF и винил	Объём	50 мл
Слои	2, интервал ≤ 5 мин	Хватает на	≈ 2 авто
Выдержка до выдачи	не менее 8 ч		

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 Двухфазная мойка, удаление битума, масляных пятен и металлических вкраплений, затем автоскраб.
- 02 Глянцевую плёнку с незначительными дефектами — отполировать; матовую не полировать.
- 03 Обезжирить составом KRYTEX DEGREASER.
- 04 Пропитать аппликатор 10–15 каплями, наносить небольшими участками крест-накрест с перекрытиями.
- 05 Через 10–60 сек (по температуре и влажности) располировать чистой сухой микрофиброй до глянца.
- 06 Рекомендовано 2 слоя с интервалом не более 5 мин (поэлементно). Выдержка до выдачи — не менее 8 ч.
- 07 Условия: 15–25 °C, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, кремнийорганический полимер, аминосиликон, тетраэтоксисилан, полиорганосилоксан, метилтриэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °C, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.