

KRYTEX 9H+

Keramiskt basskikt för lack

Förpackning: **50 ml**

Räcker till: **≈ 2–3 bilar**

Ett keramiskt grundskikt som fördjupar färgen, ger lacken "hårdhet" och förbättrar toppskiktets vidhäftning och livslängd. Förseglas alltid med KRYTEX 7H+ eller KRYTEX MEGA 8.



HUVUDEGENSKAPER

- Ökar lackens "hårdhet".
- Fördjupar färgen.
- Skyddar lacken mot blekning.
- Förbättrar toppskiktets vidhäftning och livslängd.
- 12–18 månaders skydd med toppskikt.
- Stärker lackens översta skikt med 3–15 %.
- Förlänger det vattenavvisande skiktets livslängd upp till 2 gånger.
- Minskar risken för stenskott.
- Minskar risken för att korrosion uppstår och sprider sig.
- Minskar risken för skador från biltvättkemikalier av låg kvalitet och oerfaren personal.

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel	78°	Hårdhet (Mohs / Shore)	3,5 / 93
Hållbarhet (med toppskikt)	12–18 månader	Syra- och alkalibeständighet	pH 1–12
Skiktjocklek	40–80 nm	Lösningsmedelsbeständighet	Alifatiska och aromatiska lösningsmedel
Åtgång	1–2 ml/m ²	UV-beständighet	10–400 nm
Applicering	Karosslack	Volym	50 ml
Rekommenderade lager	Basskikt + toppskikt (7H+ / MEGA 8)	Räcker till	≈ 2–3 bilar
Härdning före utlämning	≥ 8 h		

SÅ APPLICERAR DU

- 01 Tvåstegsvätt; ta bort tjära, oljefläckar och flygrost och lera sedan lacken för att få bort kvarvarande föroreningar.
- 02 Polera lacken.
- 03 Avfetta noggrant med KRYTEX DEGREASER.
- 04 Fördela 10–15 droppar på applikatorn och applicera på ytor om 40×40–50×50 cm i korsmönster; fyll på med 3–5 droppar efter hand.
- 05 När ett regnbågsskimmer (som en oljefilm) syns (10–30 s) polerar du upp till glans med en ren, torr mikrofiberduk.
- 06 Vänta minst 40 min (ingen övre gräns) innan du lägger ytterligare ett lager 9H+ eller toppskiktet (7H+ / MEGA 8).
- 07 Förseгла alltid med ett toppskikt (KRYTEX 7H+ eller KRYTEX MEGA 8). Låt härda minst 8 h före utlämning.
- 08 Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Alkanbaserat lösningsmedel, kiseldioxid, trimetylerad kiseldioxid, aminosilikon, polyorganosiloxan, tetraetoxisilan.
Lagringstid	60 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0...+25 °C, skyddad från direkt solljus. Använd inte produkten efter utgångsdatum.

Uppgifterna baseras på laborietester och praktisk erfarenhet och är vägledande. De faktiska resultaten beror på ytans skick, appliceringsförhållandena och underhållet. Testa på en mindre synlig yta före användning.

KRYTEX · krytex.world
Tillverkare: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Representant i Europa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn