

KRYTEX MEGA 8

Skyddande kompositcoating för lack

Förpackning: 50 ml

Räcker till: ≈ 3 bilar

En kompositcoating: mörkare och mer mättad lackfärg, ett "hårdare" ytskikt och en glatt yta. Används separat eller som toppskikt ovanpå KRYTEX 9H+.



HUVUDEGENSKAPER

- Minskar smutsansamling och underlättar rengöringen.
- Skyddar lacken mot blekning och bevarar dess naturliga färg.
- Ökar "hårdheten" i lackens översta skikt.
- Minskar risken för skador från aggressiva biltvättkemikalier och oerfaren personal.
- Fördjupar lackfärgen och gör den mer mättad.
- Ger en glatt yta.
- Minskar risken för stenskott.
- Minskar risken för att korrosion uppstår och sprider sig.

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel	118°	Syra- och alkalibeständighet	pH 1–14
Hållbarhet	upp till 12 månader	Lösningsmedelsbeständighet	Alifatiska och aromatiska lösningsmedel
Skikt tjocklek	60–80 nm	UV-beständighet	10–400 nm
Åtgång	1–2 ml/m ²	Tvättbeständighet	upp till 65 tvättar / 25 000 km
Applicering	Karosslack	Volym	50 ml
Härdning före utlämning	≥ 8 h	Räcker till	≈ 3 bilar
Hårdhet (Mohs / Shore)	3,5 / 92–93		

SÅ APPLICERAR DU

- 01 Tvåstegstvätt; ta bort tjära, oljefläckar och flygrost och lera sedan lacken för att få bort kvarvarande föroreningar.
- 02 Polera lacken.
- 03 Avfetta noggrant med KRYTEX DEGREASER.
- 04 Fördela 10–15 droppar på applikatorn; fyll på med 3–5 droppar efter hand.
- 05 Applicera på små ytor om 40×40–50×50 cm i korsmönster.
- 06 10–30 s efter appliceringen, när coatingen börjar pärla sig, polerar du upp till glans med en ren, torr mikrofiberduk och måttligt tryck.
- 07 Låt nästa yta överlappa den föregående och polera överlappningen noggrant.
- 08 Används separat eller som toppskikt ovanpå KRYTEX 9H+.
- 09 Låt härda minst 8 h före utlämning.
- 10 Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Alkanbaserat lösningsmedel, fluorerade kolväten, trimetylerad kiseldioxid, aminosilikon, polyorganosiloxan, tetraetoxisilan.
Lagringstid	60 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0...+25 °C, skyddad från direkt solljus. Använd inte produkten efter utgångsdatum.

Uppgifterna baseras på laborietester och praktisk erfarenhet och är vägledande. De faktiska resultaten beror på ytans skick, appliceringsförhållandena och underhållet. Testa på en mindre synlig yta före användning.

KRYTEX · krytex.world
Tillverkare: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Representant i Europa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn