

BÄSTSÄLJARE

KRYTEX MEGA GLASS

Vattenavvisande coating för glas

Förpackning: 50 ml

Räcker till: ≈ 3–5 bilar

En regnavvisare för rutor och strålkastare: vatten och smuts fastnar inte, sikten i dåligt väder blir märkbart bättre och rengöringen blir enklare.



HUVUDEGENSKAPER

- Mot regn, smuts och is.
- Minskar imbildningen med upp till 60 %.
- Upp till 10 gånger lägre förbrukning av spolarvätska.
- Förlänger torkarbladens livslängd upp till 5 gånger.
- Vattnet rullar av redan från 60 km/h.
- Bättre sikt i dåligt väder.
- Mindre nedsmutsning och betydligt enklare rengöring.
- Förlänger rutornas livslängd.

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel	118,5°
Hållbarhet	6–9 månader
Vattnet rullar av från	60 km/h
Skiktjocklek	10–15 nm
Ljusgenomsläpplighet	99,9 %
Applicerings	Rutor och strålkastare

Syra- och alkalibeständighet	pH 1–14
Lösningsmedelsbeständighet	Alifatiska och aromatiska lösningsmedel
UV-beständighet	10–400 nm
Åtgång	1–2 ml/m ²
Volym	50 ml
Räcker till	≈ 3–5 bilar

SÅ APPLICERAR DU

- 01 Avlägsna grov smuts från rutan (tvätta den eller torka av den med en fuktig mikrofiberduk).
- 02 Ta bort vattenfläckar med KRYTEX OPTIC.
- 03 Avfetta med KRYTEX DEGREASER.
- 04 Applicera 2 lager på vindrutan och på en bakruta med torkare, 1 lager på övriga rutor; 10–15 min mellan lagren.
- 05 Första lagret med cirkelrörelser, det andra i raka drag; håll 1–3 cm från kanten och behandla kanten sist.
- 06 Vänta minst 40 min efter sista lagret (ingen övre gräns) och polera sedan av noggrant.
- 07 Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Alkanbaserat lösningsmedel, fluorerade kolväten, polyorganosiloxan, tetraetoxisilan.
Lagringstid	60 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0...+25 °C, skyddad från direkt solljus. Använd inte produkten efter utgångsdatum.