

ขายดี

KRYTEX 7H+

แก้วเหลวสำหรับสีรถ (ทือปโค้ท)

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

ใช้ได้กับ: ≈ 2–3 คัน

แก้วเหลวสูตรคลาสสิกที่ให้สีรถเงาแบบ “แคนดี้” ผิวสัมผัสมัน และสีเข้มขึ้น ใช้งานได้ ง่ายๆ หรือเป็นทือปโค้ทบน KRYTEX 9H+ ก็ได้



คุณสมบัติหลัก

- เพิ่มความเงา ความลึก และความอึดตัวของสี
- ทำให้พื้นผิวมันขึ้น
- ลดการสะสมของสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- ปกป้องสีรถจากการขีดข่วน และคงสีเดิมไว้
- ลดความเสี่ยงความเสียหายจากเคมีล้างรถที่รุนแรง

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	115°	ความทนทานต่อกรด/ด่าง	pH 3–14
อายุการปกป้อง	6 เดือน	ความทนทานต่อตัวทำละลาย	ตัวทำละลายอะลิฟาติกและอะโรมาติก
ความหนาของชั้นเคลือบ	40–80 nm	ความทนทานต่อรังสี UV	10–400 nm
อัตราการใช้	1–2 ml/m ²	ความทนทานต่อการล้าง	สูงสุด 30 ครั้ง / 15,000 km
พื้นผิวที่ใช้	สีตัวถังรถ	ปริมาณบรรจุ	50 ml
ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ	≥ 8 ชม.	ใช้ได้กับ	≈ 2–3 คัน
ความแข็ง (Mohs / Shore)	3.5 / 90 (สีรถ: 87)		

วิธีใช้

- 01 ล้างรถแบบสองขั้นตอน ขจัดยางมะตอย คราบน้ำมัน และผงเหล็ก จากนั้นใช้ดินน้ำมันขัดสี (clay) เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เหลือ
- 02 ขัดเงาสีรถ
- 03 ขจัดคราบน้ำมันให้ทั่วด้วย KRYTEX DEGREASER
- 04 หยอดผลิตภัณฑ์ลงบนแอปพลิเคเตอรืให้ทั่ว 10–15 หยด และเติม 3–5 หยดระหว่างการทำงาน
- 05 ทาเป็นส่วนใหญ่ ๆ (40×40–50×50 cm) แบบไขว้ตาราง
- 06 เมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มจับตัวเป็นเม็ด (≈10 วินาที) ให้เช็ดจนเงาด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและแห้ง โดยใช้แรงกดปานกลาง
- 07 ทาส่วนถัดไปให้เชื่อมกับส่วนก่อนหน้า และเช็ดบริเวณที่เหลืออย่างระมัดระวัง
- 08 ใช้งานได้ ง่ายๆ หรือเป็นทือปโค้ทบน KRYTEX 9H+ ก็ได้ บ่มอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนส่งมอบรถ
- 09 ทำงานที่อุณหภูมิ 15–25 °C และความชื้นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, ฟลูออรีนไฮโดรคาร์บอน, ซิลิกาที่เติมหมู่ไตรเมทิล, อะมิโนซิลิโคน, โพลีออร์กาโนซิลอกเซน, เทตระเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ