

KRYTEX 9H+

เคลือบเซรามิกชั้นรองพื้นสำหรับสีรถ

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

ใช้ได้กับ: ≈ 2-3 คัน

ชั้นเซรามิกพื้นฐานที่ทำให้สีรถดูใหม่ “ความแข็ง” ให้สีรถ และช่วยให้ท็อบโค้ทยึดเกาะดีขึ้นและอยู่ได้นานขึ้น ต้องเคลือบทับด้วย KRYTEX 7H+ หรือ KRYTEX MEGA 8 เสมอ



คุณสมบัติหลัก

- เพิ่ม “ความแข็ง” ของสีรถ
- ทำให้สีรถดูใหม่
- ปกป้องสีรถจากการขีดข่วน
- เพิ่มการยึดเกาะและอายุของท็อบโค้ท
- ปกป้องได้ 12-18 เดือนเมื่อใช้ร่วมกับท็อบโค้ท
- เสริมความแข็งแรงของชั้นผิวสีรถได้ 3-15%
- ยึดอายุชั้นไม่เกาะน้ำได้ถึง 2 เท่า
- ลดโอกาสการเกิดสีเกาะ
- ลดความเสี่ยงการเกิดและลุกลามของสนิม
- ลดความเสี่ยงความเสียหายจากเคมีล้างรถคุณภาพต่ำและพนักงานที่ขาดความชำนาญ

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	78°	ความแข็ง (Mohs / Shore)	3.5 / 93
อายุการปกป้อง (พร้อมท็อบโค้ท)	12-18 เดือน	ความทนทานต่อกรด/ด่าง	pH 1-12
ความหนาของชั้นเคลือบ	40-80 nm	ความทนทานต่อตัวทำละลาย	ตัวทำละลายอะลิฟาติกและอะโรมาติก
อัตราการใช้	1-2 ml/m²	ความทนทานต่อรังสี UV	10-400 nm
พื้นผิวที่ใช้	สีตัวถังรถ	ปริมาณบรรจุ	50 ml
จำนวนชั้นที่แนะนำ	ชั้นรองพื้น + ท็อบโค้ท (7H+ / MEGA 8)	ใช้ได้กับ	≈ 2-3 คัน
ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ	≥ 8 ชม.		

วิธีใช้

- 01 ล้างรถแบบสองขั้นตอน ขจัดยางมะตอย คราบน้ำมัน และผงเหล็ก จากนั้นใช้ดินน้ำมันขัดสี (clay) เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เหลือ
- 02 ขัดเงาสีรถ
- 03 ขจัดคราบมันให้ทั่วด้วย KRYTEX DEGREASER
- 04 หยอดผลิตภัณฑ์ลงบนแอปพลิเคเตอร์ 10-15 หยด แล้วทาเป็นส่วนขนาด 40×40-50×50 cm แบบไขว้ตาราง เติม 3-5 หยดระหว่างการทำงาน
- 05 เมื่อเห็นประกายสีรุ้ง (คล้ายคราบน้ำมัน) ปรากฏขึ้น (10-30 วินาที) ให้เช็ดจนเงาด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและแห้ง
- 06 รออย่างน้อย 40 นาที (ไม่มีกำหนดเวลาสูงสุด) ก่อนทา 9H+ ชั้นถัดไปหรือท็อบโค้ท (7H+ / MEGA 8)
- 07 ต้องเคลือบทับด้วยท็อบโค้ท (KRYTEX 7H+ หรือ KRYTEX MEGA 8) เสมอ ปมอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนส่งมอบรถ
- 08 ทำงานที่อุณหภูมิ 15-25 °C และความชื้นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, ซิลิคอนไดออกไซด์, ซิลิกาที่เติมหมู่ไตรเมทิล, อะมิโนซิลิโคน, โพลีออร์กาโนไซลอกเซน, เตตระเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ