

KRYTEX PPF & VINYL

สารเคลือบเพิ่มความสดของสีสำหรับฟิล์มรถยนต์ทุกประเภท

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

ใช้ได้กับ: ≈ 2 คัน

สำหรับฟิล์ม PPF โพลียูรีเทนและฟิล์มแรปไวนิล ทั้งแบบเงาและแบบด้าน: ยึดคุณสมบัติไม่เกาะน้ำของฟิล์ม เพิ่มความสดของสี และปกป้องจากรังสี UV และสารเคมี



คุณสมบัติหลัก

- ยึดคุณสมบัติไม่เกาะน้ำของฟิล์ม
- ป้องกันสิ่งสกปรกและน้ำ
- เพิ่มความสดของสีฟิล์ม
- ปกป้องจากรังสี UV และสารเคมี ป้องกันการซีดจาง
- ลดการสะสมของสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- ใช้กับสีย้อมได้ทุกประเภทด้วย
- ลดความเสี่ยงการกัดกร่อนจากสารเคมี (มูลนก ยางจากต้นไม้ปอลาร์ต่าง)
- ปกป้องจากความเสียหายเชิงกลเล็กน้อย (การขีดข่วนแบบสัมผัสที่ร้านล้างรถ)
- ได้ผลเต็ม 100% เมื่อทา 2 ชั้น

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	119°	ความทนทานต่อกรด/ด่าง	pH 1–14
อายุการปกป้อง	6–8 เดือน	ความทนทานต่อตัวทำละลาย	ตัวทำละลายอะลิฟาติกและอะโรมาติก
ความหนาของชั้นเคลือบ	60–80 nm	ความทนทานต่อรังสี UV	10–400 nm
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	มี	อัตราการใช้	1–2 ml/m²
พื้นผิวที่ใช้	ฟิล์ม PPF และไวนิล	ปริมาณบรรจุ	50 ml
จำนวนชั้นที่แนะนำ	2 ชั้น เว้นห่าง ≤ 5 นาที	ใช้ได้กับ	≈ 2 คัน
ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ	≥ 8 ชม.		

วิธีใช้

- 01 ล้างรถแบบสองขั้นตอน ขจัดยางมะตอย คราบน้ำมัน และผงเหล็ก จากนั้นใช้ถุงมือดินน้ำมัน (clay mitt)
- 02 ขัดเงาฟิล์มแบบเงาหากมีตำหนิเล็กน้อย ห้ามขัดฟิล์มแบบด้าน
- 03 ขจัดคราบมันด้วย KRYTEX DEGREASER
- 04 หยดผลิตภัณฑ์ลงบนแอปพลิเคชัน 10–15 หยด แล้วทาเป็นวงเล็ก ๆ แบบไขว้ตาราง โดยทาเลื่อมกันหลายรอบ
- 05 หลังจาก 10–60 วินาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น) ให้เช็ดจนเงาด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและแห้ง
- 06 ทา 2 ชั้น ห่างกันไม่เกิน 5 นาที ที่ละชั้นส่วน ปมอย่างน้อย 8 ซม. ก่อนส่งมอบรถ
- 07 ทำงานที่อุณหภูมิ 15–25 °C และความชื้นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, พอลิเมอร์ออร์กาโนซิลิคอน, อะมิโนซิลิโคน, เทตระเอทอกซีไซเลน, โพลีออร์กาโนซิลอกเซน, เมทิลไตรเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ