

KRYTEX 9H+

Lớp phủ ceramic nền cho sơn xe

Quy cách đóng gói: **50 ml**

Đủ dùng cho: **≈ 2–3 xe**

Lớp ceramic nền giúp màu sơn sâu hơn, tăng “độ cứng” cho sơn và cải thiện độ bám dính cũng như tuổi thọ của lớp phủ trên. Luôn được phủ khóa bằng KRYTEX 7H+ hoặc KRYTEX MEGA 8.



ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Tăng “độ cứng” của sơn.
- Làm màu sơn sâu hơn.
- Bảo vệ sơn khỏi phai màu.
- Cải thiện độ bám dính và tuổi thọ của lớp phủ trên.
- 12–18 tháng bảo vệ khi kết hợp lớp phủ trên.
- Gia cường lớp sơn trên cùng thêm 3–15%.
- Kéo dài tuổi thọ lớp kỵ nước tới 2 lần.
- Giảm nguy cơ nứt mẻ sơn.
- Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn.
- Giảm nguy cơ hư hại do hóa chất rửa xe kém chất lượng và nhân viên thiếu tay nghề.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Góc tiếp xúc	78°	Thời gian khô trước khi giao xe	≥ 8 giờ
Độ bền (với lớp phủ trên)	12–18 tháng	Độ cứng (Mohs / Shore)	3,5 / 93
Độ dày lớp phủ	40–80 nm	Kháng axit/kiềm	pH 1–12
Định mức tiêu hao	1–2 ml/m ²	Kháng dung môi	Dung môi aliphatic và aromatic
Phạm vi sử dụng	Sơn thân xe	Kháng tia UV	10–400 nm
Số lớp khuyến nghị	Lớp nền + lớp phủ trên (7H+ / MEGA 8)	Dung tích	50 ml
		Đủ dùng cho	≈ 2–3 xe

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 01 Rửa xe hai bước; tẩy nhựa đường, vết dầu và bụi sắt, sau đó dùng đất sét (clay) để loại bỏ cặn bẩn còn lại trên sơn.
- 02 Đánh bóng sơn.
- 03 Tẩy dầu mỡ kỹ bằng KRYTEX DEGREASER.
- 04 Nhỏ 10–15 giọt lên mút thoa và thoa theo từng khu vực 40×40–50×50 cm, kiểu đan chéo; trong quá trình thi công bổ sung thêm 3–5 giọt.
- 05 Khi xuất hiện ánh cầu vồng như vệt dầu loang (10–30 giây), lau đánh bóng bằng khăn microfiber sạch, khô.
- 06 Chờ ít nhất 40 phút (không giới hạn thời gian tối đa) trước khi thoa thêm một lớp 9H+ hoặc lớp phủ trên (7H+ / MEGA 8).
- 07 Luôn phủ khóa bằng lớp phủ trên (KRYTEX 7H+ hoặc KRYTEX MEGA 8). Để khô ít nhất 8 giờ trước khi giao xe.
- 08 Thi công ở 15–25 °C, độ ẩm không quá 60%, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước.

THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

Thành phần	Dung môi alkane, silicon dioxide, silica trimethyl hóa, aminosilicone, polyorganosiloxane, tetraethoxysilane.
Hạn sử dụng	60 tháng
Bảo quản	Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0...+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau ngày hết hạn.

Dữ liệu dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng bề mặt, điều kiện thi công và chế độ bảo dưỡng. Hãy thử trên một khu vực khuất trước khi sử dụng.

KRYTEX · krytex.world
Nhà sản xuất: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Đại diện tại châu Âu: AR PRO Partners OÜ, Tallinn