

KRYTEX MEGA 8

Lớp phủ bảo vệ composite cho sơn xe

Quy cách đóng gói: **50 ml**

Đủ dùng cho: **≈ 3 xe**

Lớp phủ composite: màu sơn tối hơn, đậm đà hơn, lớp sơn trên cùng “cứng” hơn và bề mặt trơn mượt. Dùng riêng hoặc làm lớp phủ trên cho KRYTEX 9H+.



ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Giảm bám bẩn và giúp vệ sinh dễ dàng hơn.
- Bảo vệ sơn khỏi phai màu và giữ màu nguyên bản.
- Tăng “độ cứng” của lớp sơn trên cùng.
- Giảm nguy cơ hư hại do hóa chất rửa xe mạnh và nhân viên thiếu tay nghề.
- Làm màu sơn sâu và đậm đà hơn.
- Làm bề mặt trơn mượt.
- Giảm nguy cơ nứt mẻ sơn.
- Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Góc tiếp xúc	118°	Độ cứng (Mohs / Shore)	3,5 / 92–93
Độ bền	tới 12 tháng	Kháng axit/kiềm	pH 1–14
Độ dày lớp phủ	60–80 nm	Kháng dung môi	Dung môi aliphatic và aromatic
Định mức tiêu hao	1–2 ml/m ²	Kháng tia UV	10–400 nm
Phạm vi sử dụng	Sơn thân xe	Độ bền khi rửa xe	tới 65 lần rửa / 25.000 km
Thời gian khô trước khi giao xe	≥ 8 giờ	Dung tích	50 ml
		Đủ dùng cho	≈ 3 xe

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 01 Rửa xe hai bước; tẩy nhựa đường, vết dầu và bụi sắt, sau đó dùng đất sét (clay) để loại bỏ cặn bẩn còn lại trên sơn.
- 02 Đánh bóng sơn.
- 03 Tẩy dầu mỡ kỹ bằng KRYTEX DEGREASER.
- 04 Nhỏ 10–15 giọt lên mút thoa; trong quá trình thi công bổ sung thêm 3–5 giọt.
- 05 Thoa theo từng khu vực nhỏ 40×40–50×50 cm, kiểu đan chéo.
- 06 10–30 giây sau khi thoa, khi lớp phủ bắt đầu kết hạt, lau đánh bóng bằng khăn microfiber sạch, khô với lực vừa phải.
- 07 Thoa khu vực tiếp theo chồng lên mép khu vực trước và lau kỹ phần chồng mép.
- 08 Dùng riêng hoặc làm lớp phủ trên cho KRYTEX 9H+.
- 09 Để khô ít nhất 8 giờ trước khi giao xe.
- 10 Thi công ở 15–25 °C, độ ẩm không quá 60%, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước.

THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

Thành phần	Dung môi alkane, hydrocarbon flo hóa, silica trimethyl hóa, aminosilicone, polyorganosiloxane, tetraethoxysilane.
Hạn sử dụng	60 tháng
Bảo quản	Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0...+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau ngày hết hạn.

Dữ liệu dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng bề mặt, điều kiện thi công và chế độ bảo dưỡng. Hãy thử trên một khu vực khuất trước khi sử dụng.

KRYTEX · krytex.world

Nhà sản xuất: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.

Đại diện tại châu Âu: AR PRO Partners OÜ, Tallinn