

BẢN CHẠY NHẤT

KRYTEX MEGA GLASS

Lớp phủ kỵ nước cho kính

Quy cách đóng gói: **50 ml**

Đủ dùng cho: **≈ 3–5 xe**

Lớp phủ chống bám nước cho kính và đèn pha: nước và bụi bẩn không bám lại, tầm nhìn khi thời tiết xấu cải thiện rõ rệt và việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.



ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Chống mưa, chống bẩn, chống đóng băng.
- Giảm hiện tượng mờ hơi nước tới 60%.
- Giảm lượng nước rửa kính tiêu thụ tới 10 lần.
- Kéo dài tuổi thọ lưới gạt mưa tới 5 lần.
- Nước tự trôi khỏi kính từ tốc độ 60 km/h.
- Tầm nhìn rõ hơn khi thời tiết xấu.
- Giảm bám bẩn và giúp vệ sinh dễ dàng hơn nhiều.
- Kéo dài tuổi thọ của kính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Góc tiếp xúc	118,5°	Kháng axit/kiềm	pH 1–14
Độ bền	6–9 tháng	Kháng dung môi	Dung môi aliphatic và aromatic
Nước tự trôi từ	60 km/h	Kháng tia UV	10–400 nm
Độ dày lớp phủ	10–15 nm	Định mức tiêu hao	1–2 ml/m ²
Độ truyền sáng	99,9%	Dung tích	50 ml
Phạm vi sử dụng	Kính và đèn pha	Đủ dùng cho	≈ 3–5 xe

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Loại bỏ bụi bẩn chính trên kính (rửa hoặc lau bằng khăn microfiber ẩm).
- Tẩy vết ố nước bằng KRYTEX OPTIC.
- Tẩy dầu mỡ bằng KRYTEX DEGREASER.
- Thoa 2 lớp lên kính chắn gió và kính hậu có gạt mưa, 1 lớp lên các kính khác; giữa các lớp cách nhau 10–15 phút.
- Lớp thứ nhất thoa theo chuyển động tròn, lớp thứ hai theo đường thẳng; chừa cách mép 1–3 cm, sau cùng mới xử lý phần mép.
- Chờ ít nhất 40 phút sau lớp cuối (không giới hạn thời gian tối đa), sau đó lau đánh bóng thật kỹ.
- Thi công ở 15–25 °C, độ ẩm không quá 60%, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước.

THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

Thành phần	Dung môi alkane, hydrocarbon flo hóa, polyorganosiloxane, tetraethoxysilane.
Hạn sử dụng	60 tháng
Bảo quản	Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0...+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau ngày hết hạn.